

ISO-DRAIN 3 GG

550 g/m²

	Prüfmerkmal	Norm / Methode	Einheit	ISO-DRAIN 3 GG
Kernprodukt	Rohstoff	---	---	Polyethylen, Polypropylen
	Farbe	---	---	blau
	Flächengewicht	DIN EN 12127	g/m ²	550
	Gesamthöhe Produkt	---	mm	3
	Noppenanzahl	---	Stück/m ²	2.500
	Luftvolumen zwischen d. Noppen	---	l/m	1,56
	Abmessungen	---	m	1,00 x 30,00
	Wasserdichtheit	DIN EN 1928	---	wasserdicht
	Zugfestigkeit (MD)	EN ISO 10319	kN/m	10
	Zugfestigkeit (CMD)	EN ISO 10319	kN/m	9,5
	Höchstzugkraftdehnung	EN ISO 10319	%	50
Generelles	Temperaturbeständigkeit	---	°C	-40 – +80
	Lagerung	---	---	vor UV-Strahlung geschützt
	Physiologische Eigenschaften	---	---	trinkwasserunbedenklich chemikalienbeständig wurzelfest verrottungsfest beständig gegen Pilz- und Bakterienbefall

Alle Angaben sind ca.-Angaben. Da Interplast keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen kann, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

ISO-DRAIN 3 GG

550 g/m²

	Property	Standard / Norm	Unit	ISO-DRAIN 3 GG
Core Product	Resin	---	---	polyethylene, polypropylene
	Colour	---	---	Blue
	Area weight	DIN EN 12127	g/m ²	550
	Dimple height	---	mm	3
	Dimple spacing	---	pcs/m ²	2,500
	Air gap (between dimples)	---	l/m	1.56
	Dimensions	---	m	1.00 x 30.00
	Water tightness	DIN EN 1928	---	waterproof
	Tensile strength (MD)	EN ISO 10319	kN/m	10
	Tensile strength (CMD)	EN ISO 10319	kN/m	9.5
	Strain at maximum load	EN ISO 10319	%	50
General	Service temperature range	---	°C	-40 – +80
	Storage	---	---	protect from UV radiation
	Physiological properties	---	---	inert to drinking water resistant to a wide range of chemicals resistant to fungus and bacteria attack impervious to root penetration rot proof

All figures are to be understood as approximate values.

Evaluation of suitability for any specific application is always the sole responsibility of the customer.